

AKVI BOARD VALS

АКВИ БОРД ВОЛС

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая краска

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ

Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Быстровысыхающая краска, применяется для нанесения на различные деревянные и древесно-плитовые поверхности.
- ◆ Особенно подходит для нанесения валковым методом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток

Около 36 % по объему, 56 % по весу

Плотность

1.46 кг/л

Артикул

960 1639

Жизнеспособность (+ 23 °C)

12 months

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Валковым методом	При поставке

Время высыхания

	20 °C	50 °C
Перед шлифованием	10 - 20 мин.	2 - 10 мин.

Штабелирование при температуре ниже 35°C

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

Разбавитель

Вода или разбавитель АКВИ.

Очистка инструментов

Вода

Блеск

Матовый

Цвет

RAL 9003

AKVI BOARD VALS**АКВИ БОРД ВОЛС****СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**

Применение	Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости краску можно разбавить водой или разбавителем Akvi.
Условия при окраске	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунта должна во время нанесения и сушки быть выше +18 ⁰ С и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 60±20 г/литр грунта.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>

khixxxx07/tmk060207/9607011