

AKVI BOARD

АКВИ БОРД

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая акрилатная краска

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ

Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Быстросыхающая краска, применяется для нанесения на различные деревянные и древесно-плитовые поверхности.
- ◆ Подходит для нанесения валковым методом и обливочной машиной.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток

Около 33 % по объему, 55 % по весу

Плотность

1.5 кг/л

Артикул

772 0201

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Валковым методом	При поставке
Обливочная машина	При поставке

Время высыхания

	23 °C	50 °C	100 °C
Перед шлифованием	2 - 10 мин.	1 - 2 мин.	30 – 60 сек

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

Разбавитель

Вода или разбавитель AKVI.

Очистка инструментов

Вода

Цвет

белый

Блеск

матовый

AKVI BOARD**АКВИ БОРД****СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**

Применение Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости краску можно разбавить водой.

Условия при окраске Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунта должна во время нанесения и сушки быть выше +18⁰С и относительная влажность воздуха ниже 70%.

VOC Содержание летучих органических веществ составляет 100±20 г/литр грунта.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.

khixxxx07/tmk060207/9607011