

ДИККО АСТРАЛ 25, 30, 35, 40

DICCO ASTRAL 25, 30, 35, 40

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная краска кислотного отверждения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ

Отвечает требованиям норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Быстровысыхающая износостойкая краска для поверхностей внутри помещений. Хорошо заполняет поры.
- ◆ Применяется для отделки мебели, дверей и других деревянных и древесностружечных поверхностей.
- ◆ Особенно подходит для применения на скоростных окрасочных линиях.
- ◆ Не содержит ароматических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток

Около 56% по объему, 69% по весу.

Плотность

1,1 – 1,4 кг/л в зависимости от цвета.

Соотношение смешивания и коды материалов

Краска 100 объемных частей 007 5840, 007 5856, 629 и 758-серий
Отвердитель 14 объемных частей 006 2098

Теоретический расход

Рекомендуемое количество при нанесении (неразбавленной)		Теоретический расход
мокрой / один слой	теоретическая толщина сухой пленки	
130 г/м ²	50 мкм	9 - 10 м ² /л

На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.

Жизнеспособность смеси (+23°C)

48 часов.

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Традиционное распыление	18 - 23 сек
Безвоздушное распыление	25 – 30 сек
Обливная машина	40 – 50 сек

Время высыхания (110 - 120 г/м²)

	50 °C	70 °C	ИКС
Сухая для штабелирования, спустя	30 – 40 мин.	20 – 30 мин.	2 – 3 мин.

Температура штабелирования – ниже 35 °C.

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Блеск

DIN 67530, ISO 2813/60° 22 - 27 (007 5840)
27 - 32 (007 5856)
28 - 38 (629-серия)
30 – 40 (758-серия)

Цвет

Колеруется по системе TEMASPEED.

ДИККО АСТРАЛ 25, 30, 35, 40**DICCO ASTRAL 25, 30, 35, 40****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Применение	Перед применением краску тщательно размешать. Добавить 14% по объему Отвердителя 006 2098. Разбавить до требуемой вязкости. Не использовать стальные контейнеры для перемешивания материала. Рекомендуется использовать пластиковые, нержавеющие или другие контейнеры стойкие к окислителям.
Условия при работе	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура антисептика, воздуха, окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Растворитель и очистка инструментов	Растворитель 1035 или 1058.
ЛОС	Содержание летучих органических веществ краски составляет 380 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 473 г/л.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения.

Tajouvi260110/kke111010/snl030108/0075840,5856,758-серия, 0062098