

## ЭНСИ

## ENSI

### ОПИСАНИЕ

Уретановое масло.

### СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется в качестве защитного и пылесвязующего вещества для бетонных поверхностей.
- Предназначен для обработки бетонных полов и стен в промышленных и складских помещениях и подвалах.
- Хорошо выдерживает истирание и мытье.
- Выдерживает воздействие бензина, скипидара, смазочных материалов, консистентных смазок.
- Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, разбавленных растворов кислот и щелочей.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

#### Сухой остаток

30±2 % по объему.

#### Плотность

0,8 кг / литр.

#### Артикул

005 0433

#### Практический расход

Расход на бетонный пол в среднем:

Пористые бетонные поверхности	3 - 6 кв.м/л
Плотные бетонные поверхности	10 - 15 кв.м/л

Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности и от метода нанесения.

#### Время высыхания (+ 23 °C)

От пыли 4 ч  
На отлип 6 ч.

Высыхает также и при низких температурах, мин. +5<sup>0</sup>C

#### Разбавитель и Очистка инструментов

Растворитель 1050

#### Блеск

Глянцевый.

#### Цвет

Бесцветный

#### ЛОС

VOC 2004/42/EC (cat A/h) 750 гр/л (2007), 750г/л (2010)  
Содержит 750 г/л краски летучих органических соединений.

**ТЕМАФЛОР 150****TEMAFLOOR 150**

<b>Подготовка поверхности</b>	<p><b>Новая бетонная поверхность</b> Цементное молочко удалить дробеструйной очисткой или травлением раствором соляной кислоты. Выбрать подходящий для данного помещения метод очистки. После очистки тщательно удалить пыль пылесосом. Для травления использовать разбавленную соляную кислоту (1 часть концентрированной соляной кислоты на 4 части воды). После травления соляной кислотой тщательно промыть пол водой и высушить.</p> <p><b>Старая бетонная поверхность</b> Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить промывкой эмульсией Fonteclean AL. Удалить старое отслаивающееся покрытие шлифованием. Очистить выбоины и трещины до чистого бетона. Трещины расширить, например абразивным инструментом. Удалить разрушенный бетон и пыль.</p>
<b>Нанесение</b>	Кистью или валиком
<b>Условия при нанесении</b>	Относительная влажность бетона не должна превышать 97 %. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и краски не должна опускаться ниже + 15 °С. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80 %.
<b>Грунтование</b>	Для грунтования использовать уретановое масло Энси, разбавленное на 10 - 20 %. Материал вылить на пол и распределить по поверхности.
<b>Последующая обработка поверхности</b>	Последующую обработку поверхности можно производить не раньше чем через 12-24 ч. после грунтования. Внимание! Энси следует наносить тонким слоем на поверхность в целях полного впитывания материала после высыхания.
<b>Охрана труда и техника безопасности</b>	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>

tmk210303/102-s., 008 4150