

ФОНТЕКРИЛ ПП

FONTECRYL PP

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая, однокомпонентная быстровысыхающая краска на акриловой основе, содержащая активные противокоррозионные пигменты.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется в качестве противокоррозионной грунтовки для стальных поверхностей, окрашенных порошковыми красками.
- Можно перекрашивать широким ассортиментом ЛКМ, в том числе и красками на растворителях.
- Особенно подходит для нанесения окунанием.
- При повышении т-ры время высыхания уменьшается.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток 48±2% по объему

Плотность 1.2 – 1,3 кг / литр

Артикул 006 5980 и 006 5981

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
сухой	мокрой	
15 мкм	30 мкм	32,0 кв.м/л
30 мкм	65 мкм	16,0 м ² /л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Время высыхания

Толщина сухой пленки 30 мкм	+23°C
От пыли, спустя	20 мин.
На отлип, спустя	30 мин.
Полное отверждение, спустя	24 ч.
Межслойная выдержка при использовании порошковых красок, спустя	20-30 мин
Внимание! Перед использованием порошковых покрытий растворитель и вода из грунта должны испариться!	
Полное отверждение при высокой температуре 15 мин/60°C	

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Блеск Матовый

Цвет Серый и желтый

ФОНТЕКРИЛ ПП

FONTECRYL PP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (ISO 12944-4) <u>Стальные поверхности:</u> Пескоструйная обработка до степени тщательности Sa 2 ½ (ISO 8501-1) Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.
Грунтовка	Фонтекрил ПП
Отделка	Фонтекрил 25 и 50, порошковые покрытия.
Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15°C . Относительная влажность воздуха должна быть 20-70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха.
Нанесение краски	Традиционным распылителем или окунанием. В зависимости от метода нанесения краску можно разбавлять на 0-10% по объему водой. При нанесении окунанием вязкость должна быть 15-20 сек. DIN 4, при нанесении традиционным распылением 20-30 сек. DIN 4/ Внимание! При разбавлении вязкость краски быстро уменьшается.
Разбавитель	Вода.
Очистка инструментов	Fonteclean 1921.
ЛОС	Содержит 40 г / литр краски летучих органических соединений. При разбавлении в кол-ве 10% от общего объема – 35 г/л.

ОХРАНА ТРУДА И

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.