

**ФОНТЕДУР ФЛ МАТТ****FONTEDUR FL MATT****ОПИСАНИЕ**

Двухкомпонентный, водоразбавляемый полиуретановый лак.

**СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Предназначен в качестве финишного слоя к эпоксидным и полиуретановым краскам Temafloor.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА****Сухой остаток** 40±2% по объему**Плотность** 1.1 кг / литр**Артикул и соотношение смешивания**

Основа	6 частей по объему	008 4910
Отвердитель	1 часть по объему	008 4911

**Жизнеспособность** 5 часов**Практический расход**

Не определен, зависит от шероховатости окрашиваемой поверхности.

**Время высыхания (+23 гр.)**

На отлип	40 мин.
Полностью	24 часа

При температуре ниже, высыхание становится медленнее.

**Способ нанесения** Валиком**Разбавитель и способ отчистки инструментов** Вода**Блеск** Матовый**Цвет** Серый, красный.**ЛОС** VOC 2004/42/EC (catA/j) 140g/l (2007), 140G/L (2010)  
Fontedur FL Matt: max VOC < 140g/l

# ФОНТЕДУР ФЛ МАТТ

# FONTEDUR FL MATT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Удалить тщательно с поверхности пола пыль и возможные частицы. Масло, соли и другие загрязнения удалить эмульсионной промывкой
<b>Условия при окраске</b>	Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и лака должно быть выше -10 градусов. и относительная влажность менее 90%.
<b>Смешивание компонентов</b>	Лак и отвердитель следует смешать тщательно перед употреблением. Добавить отвердитель в лак в отношении указанном выше, смешать тщательно с помощью смешивающего устройства в дрели (3-5 мин) с маленькими оборотами. Не правильное смешивание или неправильное отношение компонентов приводит к неровному высыханию, ухудшению качества пленки и даже приведет к бракованной работе.
<b>Финишное покрытие</b>	Наносится не раньше чем 16 часов после предыдущего слоя. Более 2-х суток после грунтовки поверхность следует отшлифовать. Смесь с лаком залить на пол и наносить валиком.

## ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Oy.

**Только для профессионального применения.**