

## ФОНТЕКС ПРАЙМЕР

## FONTEX PRIMER

**ОПИСАНИЕ** Однокомпонентная водоразбавляемая полностью матовая акриловая грунтовка.

**СВОЙСТВА И  
ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

- Подходит для окраски бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, например, стен и потолков в промышленных помещениях.
- Применима также для грунтования и окраски картона, ДВП и ДСП.
- Обладает хорошей адгезией с чистыми поверхностями, ранее окрашенными латексными, алкидными, эпоксидными красками или красками кислотного отверждения.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА**

**Сухой остаток** 34 ± 2 % по объему (ISO 3233)  
50±2 % по весу

**Плотность** 1.4 кг / л

**Артикул** 006 5960

**Рекомендуемая  
толщина пленки и  
теоретический  
расход**

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
сухой	мокрой	
40 мкм	120 мкм	8.5 кв.м/л
60 мкм	180 мкм	5.6 кв.м/л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

**Время высыхания**

Толщина сухой пленки 50 мкм	+ 15°C	+23 <sup>0</sup> С	+ 35°C
От пыли	20 мин.	10 мин.	5 мин.
На отлип	1 ч	30 мин.	15 мин.
Межслойная выдержка	6 ч	2 ч	1 ч

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

**Блеск** Полностью матовый.

**Цвет** Белый. Светлые оттенки колеруются системой Temaspeed Fonte.

**ФОНТЕКС ПРАЙМЕР****FONTEX PRIMER****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Удалить загрязнения и пыль с неокрашенной поверхности. Заполнить выбоины и трещины соответствующей шпаклевкой, например, Престо ЛВ, сухую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки тщательно удалить.</p> <p><u>Загрунтованная поверхность:</u> Ранее окрашенную поверхность тщательно промыть соответствующим моющим средством, затем водой. Заполнить выбоины и трещины соответствующей шпаклевкой, например, Престо ЛВ, сухую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки тщательно удалить.</p>
<b>Грунтовка</b>	Фонтекс Праймер.
<b>Отделка</b>	Фонтекс АС 45.
<b>Условия при нанесении</b>	Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении грунтовки температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C/ 41 °F. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть по крайней мере на 3°C/ 38 °F выше точки росы воздуха
<b>Нанесение</b>	Распылением, кистью или валиком. В зависимости от метода нанесения, грунтовку можно разбавлять на 0-5% по объему водой. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011 "-0,015"; давление 120-160 Бар, угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Очистка инструментов</b>	Вода или моющим средством FONTECLEAN 1921. Инструменты следует вымыть немедленно после применения, до отверждения краски.
<b>ЛОС</b>	Содержит 28 г/ л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 35% по объему) составляет 530 г/л.
<b>Охрана труда и техника безопасности</b>	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>