

ЛУМИНОЛ 25 ПЕЙНТ LUMINOL 25 PAINT

ОПИСАНИЕ	Водоразбавляемая уретано-полиэстерная краска UV отверждения.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ	Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	- Хорошая износостойкость - Применяется для отделки мебели, дверей кухонной арматуры и для других деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	Около 43% по объему, 56% по весу
Плотность	1,3 кг/л
Код продукта	960 2848
Теоретический расход	4-5 м ² /л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Распыление низким давлением	25 - 40 секунд
Безвоздушное распыление	30 - 60 секунд
Обливочная машина	40 - 60 секунд

Время высыхания (90 – 110 г/м²)	Штабелирование сразу после UV сушки. Время высыхания 1 мин/23 ⁰ С + 5 мин/50 ⁰ С. Время высыхания зависит от температуры и вентиляции.
---	---

Требование по UV мощности	500 мЖл/см ² + 500 мЖл/см ² . Для полного отверждения более тонких слоев следует использовать обе лампы галевую и ртутную.
----------------------------------	--

Блеск	DIN 67530, ISO 2813/60 ⁰ 23-27
--------------	---

Цвет	Белый NCS S-0502-Y
-------------	--------------------

ЛУМИНОЛ 25**LUMINOL 25**

Применение	Перед применением краску тщательно перемешать. Следует разбавить краску водой до требуемой вязкости.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18 °С и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 30 г/литр краски.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>

kfa191205/tmk021205/754-s., 634-s., 006 2098