

МЕРИТ ЯХТИ ПРО 20, 80**MERIT JAHTI PRO 20, 80**

Подготовка поверхности	Новые неокрашенные поверхности Удалить грязь и пыль. Наружные поверхности: загрунтовать грунтовочным материалом Valtti Base Priming Oil. Древесина ценных пород: промыть Растворителем 1054. Ранее окрашенные поверхности Вымыть поверхность моющим составом Fonteclean AL и тщательно промыть водой. Удалить старое отслаивающееся лакокрасочное покрытие скребком. Пршлифовать всю поверхность и удалить шлифовальную пыль.
Применение	Перед применением лак тщательно перемешать. Для грунтования новых неокрашенных поверхностей разбавить лак приблизительно на 20-40% растворителей 1054. Покрыть ровными и тонкими слоями 2 - 3 раза. Для покрывной лакировки разбавить на 0-20% при необходимости. На ранее окрашенные поверхности нанести неразбавленным лаком 1 - 2 слоя. Следует слегка отшлифовать поверхность перед нанесением каждого слоя.
Условия при работе	Поверхность должна быть сухой и влажность окрашиваемой древесины ниже 20%. Температура воздуха во время нанесения и сушки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 70%. Не наносить при действии прямых лучей солнца или при холодной погоде. Лак следует наносить в такое время суток, чтобы было достаточно времени для высыхания поверхности перед вечерней росой.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет до 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению смеси (разбавленной на 30% по объему) 568 г/л
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy. Только для профессионального применения.

KFA010803/tmk150403/005 0090, 005 0091, 005 0110