

ЮВИНОЛ ПАРКЕТ ТОП ПЛЮС UVINOL PARQUET TOP PLUS

ОПИСАНИЕ	Лак UV отверждения для паркетных полов, используется в качестве финишного покрытия.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ	Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	- Лак UV отверждения для паркетных полов, используется в качестве финишного покрытия. - Имеет хорошую устойчивость к царапанью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	Ок. 100% по объему, 100% по весу
Плотность	1,12 кг/л
Код продукта	900 3008
Теоретический расход	2 x 6-12 г/м ² Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.
Жизнеспособность (+23⁰C)	9 месяцев в закрытой таре.

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Вальцовый метод с гладким и жестким резиновым валиком.	При поставке

Требование по UV мощности	Доза UV мощности в UV печи (галевые лампы) для полного отверждения: 750 мЖл/см ² . Если используется 2 или более слоев, между слоями рекомендуется доводить до загустивания, а полное отверждение должно происходить только после финишного слоя.	
Очистка Инструментов	Растворитель 1034	
Блеск	ISO 2813/60 ⁰	10,35 и 90
Цвет	Бесцветный	

ЮВИНОЛ ПАРКЕТ ТОП ПЛЮС UVINOL PARQUET TOP PLUS

Применение	Перед применением лак тщательно перемешать.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18 °С и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 5.43 г/литр краски.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>

kfa191205/trmk021205/754-s., 634-s., 006 2098