

УВИНОЛ УНИВЕРСАЛ ХС

UVINOL UNIVERSAL HS

ОПИСАНИЕ	Грунт UV отверждения.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ	Грунт не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - Краска UV отверждения обладает хорошей укрывистостью. - Рекомендуется для грунтования деревянных поверхностей и деревоволокнистых досок. - Не содержит растворителя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	100% по весу
Плотность	1,85 кг/л
Код продукта	990 8061
Теоретический расход	Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Вальцовый метод	По требованию

Требование по UV мощности	Доза UV мощности в UV печи (галевые и ртутные лампы): 600 мЖл/см ² . Рекомендуется использовать прибор для измерения мощности UV ламп.	
Разбавитель	Акриловый растворитель	
Очистка инструментов	Растворитель 1034	
Блеск	DIN 67530, ISO 2813/60 ⁰	Не определен
Цвет	Белый	

УВИНОЛ УНИВЕРСАЛ ХС**UVINOL UNIVERSAL HS**

Применение	Перед применением грунт тщательно перемешать.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +20 °С и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 10,5 ± 3 г/литр краски.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>

zaran101207/snl180108/990 8061