

**ВИНОЛ СИЛЕР ХВ****UVINOL SEALER HB**

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Эпокси-акрилатный лак УФ-отверждения.
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ</b>	Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
<b>СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	- Обладает превосходными порозаполняющими свойствами, легко шлифуется. - Рекомендуется для применения в качестве грунтовочного лака для деревянных поверхностей и древесноволокнистых плит. - Не содержит растворителей и формальдегида.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Сухой остаток</b>	Около 100% по объему, 100% по весу
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л
<b>Код продукта</b>	900 2228
<b>Теоретический расход</b>	10-11 м <sup>2</sup> /л Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

**Способы нанесения**

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Шпатлевочный вальцовый метод	Вязкость при поставке

<b>Требование по мощности</b>	Доза УФ мощности в УФ печи (ртутные лампы): 400 мДж/см <sup>2</sup> (рекомендуется использовать прибор для измерения мощности УФ ламп).
<b>Очистка инструментов</b>	Растворитель 1034
<b>Цвет</b>	Бесцветный.

