

УВИПАР СИЛЕР В10 БЕЛЫЙ**UVIPAR SEALER W10 WHITE**

ОПИСАНИЕ Грунтовочный адгезионный лак, отверждаемый УФ-излучением, для паркетных полов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для промышленной обработки паркетной доски в качестве грунтовочного лака.
- Придает деревянным поверхностям свойство хорошей адгезии к последующим покрытиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток ок. 86% по объему, ок. 18% по весу

Плотность 1,15 кг/литр

Код материала 005 6103

Теоретический расход Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Жизнеспособность 9 месяцев в оригинальной, не вскрытой упаковке при температуре +23°C /+74°F

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость по DIN4
Валовая машина	Вязкость при поставке

Требуемая мощность УФ-сушки 230 мДж/см²

Очистка инструментов Растворитель 1034.

Блеск Не установлен

Цвет Белый

УВИПАР СИЛЕР В10 БЕЛЫЙ**UVIPAR SEALER W10 WHITE****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Применение	Перед применением лак тщательно перемешать. Рекомендуемое количество при нанесении 10 -15 гр/м ² .
Условия при работе	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть во время нанесения и сушки выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 5 гр/л лака.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

tlajouvi280109/sni270308/005 6103